

# Füllspachtel P

Kunstharzvergüteter Pulverspachtel für innen



## Produktbeschreibung

Verwendungszweck	Füllspachtel zum Füllen tiefer Löcher, Lunker und Risse oder Fugen an Beton-Elementen, Filigrandecken und anderen mineralischen Untergründen.										
Eigenschaften	<ul style="list-style-type: none"> <li>■ umweltschonend und geruchsarm</li> <li>■ hohe Haftfestigkeit</li> <li>■ hornhart durchtrocknend, nicht einsackend</li> <li>■ trocken schleifbar</li> <li>■ diffusionsfähig</li> </ul>										
Materialbasis	Gips.										
Verpackung/Gebindegrößen	20 kg										
Farbtöne	Naturweiß										
	Nicht abtönbar.										
Lagerung	Trocken und vor Feuchtigkeit geschützt aufbewahren. In original verschlossener Verpackung maximal 1 Jahr lagerfähig.										
Ergänzungsprodukte	Akkordspachtel SF plus Akkordspachtel SXL Akkordspachtel KF Akkordspachtel fein und mittel Ratio-Spachtel AkkordLeichtspachtel AkkordRollspachtel										
Eignung gemäß Technischer Information Nr. 606 Definition der Einsatzbereiche	<table border="1"> <thead> <tr> <th>innen 1</th> <th>innen 2</th> <th>innen 3</th> <th>außen 1</th> <th>außen 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td style="text-align: center;">+</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> <td style="text-align: center;">-</td> </tr> </tbody> </table> <p>(-) nicht geeignet / (○) bedingt geeignet / (+) geeignet</p>	innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2	+	-	-	-	-
innen 1	innen 2	innen 3	außen 1	außen 2							
+	-	-	-	-							

## Verarbeitung

Geeignete Untergründe	Alle üblichen mineralischen Untergründe im Innenbereich. Die Untergründe müssen frei von Verschmutzungen, trennenden Substanzen und trocken sein. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3 beachten.
Materialzubereitung	Ein Sack Füllspachtel P (20 kg) in ca. 14 Liter Wasser anteigen und mit einem Elektro-Rührer kräftig durchmischen.



Auftragsverfahren	Eventuell vorhandene Grate abstoßen oder abschleifen und Verschmutzungen entfernen. Untergründe stets vornässen. Fugen, Plattenstöße, Risse, Fehlstellen oder Lunker mit Füllspachtel P spachteln. Füllspachtel P kann bis zu 20 mm Schichtstärke in einem Arbeitsgang aufgetragen werden. Fugenspachtelungen und größere Reparaturstellen am besten in zwei Arbeitsgängen ausführen.
Beschichtungsaufbau	<b>Weiterbehandlung:</b> Wenn mit Caparol-Dispersionsspachtel weitergearbeitet wird, kann eine Grundierung entfallen. Bei Anstrichen oder Strukturputz-Beschichtungen ist ein Grundanstrich mit geeignetem Grundanstrichstoff, je nach dem zum Einsatz kommenden Werkstoff-System, vorzunehmen.
Verbrauch	<b>Fugen:</b> Angeteigt ca. 300 g/m bei 10 mm Tiefe und Breite  <b>Flächenspachtelungen und Ausbesserungen:</b> Angeteigt ca. 1300 g/m <sup>2</sup> /mm Schichtdicke
Verarbeitungsbedingungen	<b>Verarbeitungszeit:</b> Angeteigtes Material ist innerhalb von ca. 30 min. zu verarbeiten. Nicht unter +5 °C für Untergrund und Umluft verarbeiten.
Trocknung/Trockenzeit	Abhängig von der Baufeuchte, Temperatur und Schichtdicke ca. 24 Stunden, bei höheren Schichtdicken entsprechend länger.
Werkzeugreinigung	Mit Wasser
Hinweis	Füllspachtel P ist nicht für Feuchträume geeignet.

## Hinweise

Bitte beachten (Stand bei Drucklegung)	Staub nicht einatmen. Nicht in die Augen, auf die Haut oder auf die Kleidung gelangen lassen. Vorgeschriebene persönliche Schutzausrüstung verwenden. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Nähere Angaben - Siehe Sicherheitsdatenblatt.
Entsorgung	Nur restentleerte Verpackungen/Säcke zum Recycling geben. Ausgehärtete Materialreste als Baustellenabfälle entsorgen.
Giscode	ZP1
Technische Beratung	Alle in der Praxis vorkommenden Untergründe und deren technische Bearbeitung können in dieser Druckschrift nicht abgehandelt werden. Sollen Untergründe bearbeitet werden, die in dieser Technischen Information nicht aufgeführt sind, ist es erforderlich, mit uns oder unseren Außendienstmitarbeitern Rücksprache zu halten. Wir sind gerne bereit, Sie detailliert und objektbezogen zu beraten.
Technischer Beratungsservice	Tel.: +49 6154 71-71710 Fax: +49 6154 71-71711 E-Mail: kundenservicecenter@caparol.de